

Cliente:	Aluplex, S.L.
Sistema:	Elastopor H 1300/24
Referencia :	1: Lama blanca curvada 2: Lama blanca plana
Ensayo N°:	126/09

ENSAYO	NORMA	UNIDAD	RESULTADO	
Referencia			1	2
Densidad moldeada (inmersión)	UNE EN ISO 845	Kg/m ³	74.1	67.3
Estabilidad dimensional a +80°C	UNE 41950 Ap. 4.7	%	-3.32	-1.25
Estabilidad dimensional a -20°C	UNE 41950 Ap. 4.7	%	-3.42	-2.59

Cliente:	Aluplex, S.L.
Sistema:	Elastopor H 1300/24
Referencia :	1: Lama blanca curvada 2: Lama blanca plana
Ensayo N°:	126/09

ENSAYO	NORMA	RESULTADO	
		1	2
Reacción al fuego	UNE 23727	M1	M1
Reacción al fuego	UNE EN 13501-1	Clase E o mejor	Clase E o mejor